

**Easily-made, re-usable adhesive tape especially wrapping tape for cable loo  
in car**

**Patent number:** DE19910730  
**Publication date:** 1999-10-14  
**Inventor:** RAMBUSCH PETER (DE); MUNDT STEFAN (DE)  
**Applicant:** CERTOPLAST VORWERK & SOHN GMBH (DE)  
**Classification:**  
**- international:** **C09J7/02; C09J7/04; D04H3/16; C09J7/02; C09J7/04; D04H3/16;** (IPC1-7): C09J7/04; C09J121/00; C09J133/06; D04H1/46  
**- european:** C09J7/02K9F; C09J7/04; D04H3/16  
**Application number:** DE19991010730 19990311  
**Priority number(s):** DE19991010730 19990311; DE19982004431U 19980312; DE19982019014U 19981027

**Report a data error here**

**Abstract of DE19910730**

In adhesive tape, especially wrapping tape for bundling cable in cars, which has an adhesive coating on one or both sides of a mechanically consolidated nonwoven fibre substrate strip, the strip is 'needled' with air and/or water jets.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



①9 **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 199 10 730 A 1**

⑤1 Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**C 09 J 7/04**  
C 09 J 133/06  
C 09 J 121/00  
D 04 H 1/46

②1 Aktenzeichen: 199 10 730.0  
②2 Anmeldetag: 11. 3. 99  
④3 Offenlegungstag: 14. 10. 99

DE 199 10 730 A 1

⑥6 Innere Priorität:

298 04 431. 5      12. 03. 98  
298 19 014. 1      27. 10. 98

⑦1 Anmelder:

Certoplast Vorwerk & Sohn GmbH, 42285  
Wuppertal, DE

⑦4 Vertreter:

Honke und Kollegen, 45127 Essen

⑦2 Erfinder:


Rambusch, Peter, ., ZZ; Mundt, Stefan, Dr., ., ZZ

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Klebeband

⑤7 Es handelt sich um ein Klebeband, insbesondere Wickelband, zur Bündelung von Kabeln in Automobilen. Dieses weist in seinem grundsätzlichen Aufbau einen bandförmigen Laminatträger (1) und eine ein- oder beidseitige aufgebrachte Kleberbeschichtung (2) auf. Der bandförmige Laminatträger (1) weist zumindest eine Schallisolationsschicht (3) aus, z. B. Velours oder Schaumstoff, und eine Vliessschicht (4) auf. Diese Vliessschicht (4) kann durch Luft- und/oder Wasserstrahlen vernadelt oder als Polyester-Spinnvliessschicht ausgeführt sein.



DE 199 10 730 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Klebeband, insbesondere Wickelband zur Bündelung von Kabeln in Automobilen, mit einem bandförmigen Laminatträger, und mit einer ein- oder beidseitig aufgebracht. Kleberbeschichtung, wobei der bandförmige Laminatträger zumindest eine Schallisolations-  
 5 schicht und eine Vlies-  
 10 schicht aufweist. – Die Schallisolations-  
 15 schicht kann beispielsweise aus Velours und/oder  
 20 Schaumstoff bestehen.

Ein Klebeband des eingangs beschriebenen Aufbaus bzw. ein Verbund verschiedener Materialien ist im großen und ganzen durch die EP-B-0 238 014 bekannt geworden. Hier wird unter anderem ein schaumflammaschierter Verbundkörper beschrieben, welcher aus Obermaterial (Gewebe, Gewirke, Vlies), Polyurethanschaum und punktbeschichteter Membranfolie besteht. Bei dieser Membranfolie (welche unter anderem unter dem Markennamen "Sympatex" bekannt geworden ist) sind die zugehörigen Klebstoffpunkte außenliegend angeordnet, so daß der vorgenannte Verbund bzw. Verbundkörper thermisch auf ein Trägerteil geklebt werden kann. Die Festigkeit läßt jedoch für einen Einsatz als Klebeband zu wünschen übrig. Auch ist die Verbindung von Schallisolations-  
 25 schicht und Vlies-  
 30 schicht verbesserungsbedürftig. Schließlich ergeben sich Probleme hinsichtlich der Wiederverwertbarkeit, weil ganz unterschiedliche Materialien zu dem vorbekannten Verbundkörper zusammengefügt werden, welche für eine einwandfreie Aufbereitung vernünftigerweise getrennt werden müssen. – Hier will die Erfindung eine Alternative aufzeigen.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, ein Klebeband des eingangs beschriebenen Aufbaus so weiter zu bilden, daß bei einwandfreier Festigkeit eine Trennung von einerseits Schallisolations-  
 35 schicht, andererseits Vlies-  
 40 schicht beim Abrollen des Klebebandes zuverlässig vermieden wird, mithin die Handhabbarkeit deutlich verbessert ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung – ausgehend von einem gattungsgemäßen Klebeband – vor, daß die Vlies-  
 45 schicht durch Luft- und/oder Wasserstrahlen vernadelt ist. Alternativ hierzu besteht die Option, die Vlies-  
 50 schicht als Polyester-Spinnvliesschicht auszubilden.

Auf diese Weise wird zunächst einmal erreicht, daß die Vlies-  
 55 schicht eine glatte und relativ undurchlässige Oberfläche aufweist. Dies wird zum einen dadurch erzielt, daß sie durch die Luft- und/oder Wasserstrahlen eine mechanische Verfestigung erfährt. In diesem Zusammenhang kann es sich bei der Vlies-  
 60 schicht bevorzugt um ein vernadeltes Stapelvlies handeln, also einen Vliesträger, welcher insbesondere aus übereinanderliegend angeordneten Vlies-  
 65 schichten bestehend aus Stapelfasern (also Fasern endlicher Länge) aufgebaut ist. Diese Stapelfasern bilden mittels der Luft- und/oder Wasserstrahlen unter Verwirbelung einen stabilen Verbund und eine glatte Oberfläche, welche sich hervorragend zur Aufnahme von Adhäsionsmitteln für die Verbindung der Vlies-  
 70 schicht mit der Schallisolations-  
 75 schicht eignet.

Vergleichbare Vorteile können zum anderen für den Fall geltendgemacht werden, daß die Vlies-  
 80 schicht als Polyester-Spinnvliesschicht ausgebildet ist. Denn im Gegensatz zu der Lehre nach DE-A-195 23 494, wo ein Spinnvlies auf Polypropylen-Basis beschrieben wird, lassen sich mit einem solchen Material nicht nur ausgezeichnete Oberflächeneigenschaften erreichen, sondern auch die nötige Festigkeit für den Einsatz als Klebeband.

Immer wird in beiden Fällen ein Vliesträger bzw. eine Vlies-  
 85 schicht zur Verfügung gestellt, welche zuverlässig und mit wenig Adhäsionsmittel pro Flächeneinheit mit der Schallisolations-  
 90 schicht zu dem bandförmigen Laminatträger vereinigt werden kann. Dies alles gelingt bei praktisch sor-

tenreiner Ausgestaltung des Laminatträgers, und zwar insbesondere für den Fall, daß die Schallisolations-  
 95 schicht als velourierter Vliesträger auf beispielsweise Polyester- oder  
 100 Polyamid-Basis ausgeführt ist. Denn dann kann die Vlies-  
 105 schicht vom verwendeten Material her an die Schallisolations-  
 110 schicht angepaßt werden. Dies gilt besonders für den Fall, daß auf eine durch Luft- und/oder Wasserstrahlen vernadelte Vlies-  
 115 schicht zurückgegriffen wird.

Hinzu kommt, daß sich das erfindungsgemäße Klebeband  
 120 äußerst einfach und kostengünstig herstellen läßt, weil bei der Vliesherstellung auf komplizierte Vernadelungs- oder Herstellungsmethoden verzichtet wird. Im Falle der Vernadelung durch Luft- und/oder Wasserstrahlen werden die Vlies-  
 125 stoffe in der Regel kontinuierlich durch eine Anlage geführt, die über der Vliesbahn Reihen von Wasserdüsen besitzt. Diese Spritzen sehr feine Wasserstrahlen mit einem hohen Druck von mindestens 0,6 bar (60 kPa) bis zu 14 bis 70 bar (1,4 bis 7 MPa) auf das Vlies und verwirbeln auf diese Weise die (Stapel-)Fasern. Durch die punktgenaue und mit einstellbarem Auftreffdruck vorgenommene Verwirbelung wird eine gleichmäßige Oberflächenstruktur des Vliesträgers erzielt, welcher auf diese Weise nahezu die gleichen positiven Eigenschaften wie eine geschlossene Folie aufweist.

Vergleichbares gilt für den Fall, daß die Vlies-  
 130 schicht als Polyester-Spinnvliesschicht ausgeführt ist. Denn in diesem Fall wird das vorgenannte Spinnvlies aus Polyester üblicherweise durch ein herkömmliches Schmelz-Spinn-Verfahren erzeugt. Dabei wird zunächst das Rohmaterial so weit erhitzt, daß es die zur Verspinnung geeignete Viskosität besitzt. In diesem Zustand wird das solchermaßen geschmolzene Polymer mit einer volumetrischen Pumpe extrudiert. Nach Durchlaufen eines Filters wird das Polyester durch Spinn-  
 135 düsen ausgestoßen, wobei die dabei gebildeten Filamente (mittels Luft) verstreckt und einem Ablegesystem zugeführt werden. Insgesamt entspricht die hierdurch erreichbare Kristallinität und Orientierung von Polyesterfilament für Spinnvliese meistens den Werten, die herkömmliche textile Polyesterfasern besitzen. Dementsprechend läßt sich der Vliesträger bzw. die Vlies-  
 140 schicht aus Polyester auch in ähnlicher Weise verarbeiten, weil eine insgesamt glatte und wenig strukturierte Oberfläche zur Verfügung gestellt wird. Färben und Bedrucken ist somit problemlos möglich. Dies gilt auch für den Auftrag von Adhäsionsmitteln zur Verbindung mit der Schallisolations-  
 145 schicht. Folglich kann mit geringem Auftrag pro Flächeneinheit – wie bei der durch Luft- und/oder Wasserstrahlen vernadelten Vlies-  
 150 schicht – gearbeitet werden.

Im übrigen ist das Widerstandvermögen von Polyester- (Spinn)vliesen gegen organische Lösungsmittel ausgezeichnet, so daß die besonders im Motorraum eines Kraftfahrzeuges herrschenden rauen Bedingungen problemlos beherrscht werden. Durch die geringe Feuchtigkeitsaufnahme ist eine dimensionsstabile Bündelung von Kabeln möglich, und zwar unabhängig von den äußeren Bedingungen. Tatsächlich sind die physikalischen Eigenschaften im trockenen und nassen Zustand gleich. Hinzu kommt eine gute Wärmebeständigkeit derartiger Vliesträger, die für den aufgezeigten Einsatzzweck von besonderer Bedeutung ist.

Neben den hervorragenden physikalischen Eigenschaften, was die Festigkeit und Beständigkeit angeht sowie die gute Oberflächenqualität zeichnet sich das erfindungsgemäße Klebeband durch ein relativ geringes Flächengewicht aus. So weist die Vlies-  
 155 schicht üblicherweise ein Flächengewicht von 50 bis 150 g/m<sup>2</sup> auf, so daß sich bei gleicher Lauf-  
 160 länge das Gewicht einer aus dem erfindungsgemäßen Klebeband aufgebauten Klebebandrolle gegenüber Laminatträgern mit anderen Vliesen, insbesondere Nähvliesen, deut-

lich reduziert. Folglich ist die Handhabung beim Umwickeln von Kabelbäumen erleichtert. Gleichzeitig wird am fertigen Kabelbaum eine Gewichtsersparnis erreicht.

Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, daß die Schallisolationsschicht nach bevorzugter Ausführungsform ein Flächengewicht von 100 bis 250 g/m<sup>2</sup> besitzt. Im übrigen kann das Alterungsvermögen bzw. können Festigkeitsverluste durch direkte Sonneneinstrahlung positiv dadurch beeinflußt werden, daß handelsübliche UV-Stabilisatoren zugesetzt werden. In diesem Zusammenhang schlägt die Erfindung zusätzlich noch die Beimengung von beispielsweise Ammoniumpolyphosphat vor, welches zu einer flammfesten Ausrüstung des Klebebandes führt.

Wegen des besonders beim Rückgriff auf Polyester erzielbaren hohen elektrischen Widerstandsvermögens des gesamten Klebebandes eignet sich dieses zur Bündelung und Isolierung von (Hochspannungs-)Kabeln im Kraftfahrzeug. Dies gilt besonders im Zusammenhang mit der Zündanlage.

Anstelle des Zusatzes auf der Basis von Ammoniumpolyphosphat, welches zu einer flammfesten Ausrüstung des Klebebandes korrespondiert, besteht auch die Möglichkeit, die Vliesschicht und/oder die Schallisolationsschicht insgesamt aus flammfesten Synthefasern, insbesondere Polyesterfasern, aufzubauen. In diesem Zusammenhang sind die Polyesterfasern üblicherweise im wesentlichen aus Polyethylteraphtalat (PET) oder einem vergleichbaren (Misch-)polymer in Verbindung mit einer halogenfreien, nicht toxischen Modifizierungskomponente gefertigt. D.h., ein entsprechendes Flammenschutzmittel wird nicht von außen aufgebracht, sondern ist direkt in das Molekül zum Aufbau der Polyesterfasern eingebaut. Der Anteil dieser Modifizierungskomponente kann regelmäßig bis zu 5 Gew.-% betragen. Diese Modifizierungskomponente besteht im wesentlichen aus einem Additiv sowie ggf. einem Faserpräparationszusatz. Als Additive kommen im allgemeinen Titandioxid oder Phosphate zum Einsatz. Letztlich wird dabei auf Polyesterfasern zurückgegriffen, wie sie im einzelnen in dem deutschen Gebrauchsmusters 297 06 342 beschrieben sind, auf welches ausdrücklich Bezug genommen sei.

Die Schallisolationsschicht und die Vliesschicht werden flächig mittels eines Schmelzklebers, eines Klebefilms oder eines doppelseitig klebenden Klebebandes adhäsiv miteinander verbunden, damit beim Abrollen einer aus dem Klebeband hergestellten Klebebandrolle nicht eine Trennung von Schallisolationsschicht und Vliesschicht zu befürchten ist. – Bei diesem Schmelzkleber kann es sich um ein Polyester-Pulver handeln, welches im Rahmen eines Heißkalandrierprozesses seine Klebwirkung entfaltet. Das doppelseitig klebende Klebeband kann auch als Transferklebefilm bezeichnet werden.

Tatsächlich besteht die Gefahr einer solchen Trennung für den Fall, daß die auf der Schallisolationsschicht einer darunter liegenden Lage haftende Kleberbeschichtung stärker festgehalten wird, als die Verbindung zwischen Schallisolationsschicht und Vliesschicht ausgeführt ist. Jedenfalls muß ein derartiges Auseinanderspleißen des Klebebandes zwischen Schallisolationsschicht und Vliesschicht vermieden werden. Dies gelingt zum einen durch den flächigen Auftrag, zum anderen beispielsweise durch die Verwendung von Polyester-Pulver als Schmelzkleber. Dieses Polyester-Pulver wird im allgemeinen auf die Vliesschicht aufgestreut, die anschließend mit der Schallisolationsschicht im Zuge eines Heißkalandrierens verbunden wird, so daß das Polyester-Pulver schmilzt und für die gewünschte Adhäsionsverbindung sorgt. Diese Vorgehensweise bietet z. B. bei Verwendung von Polyester Velours und Polyester Vlies darüber hinaus den Vorteil, daß die Sortenreinheit des Gesamtproduktes nicht gefährdet wird.

Denkbar ist darüber hinaus beispielsweise auch der Einsatz eines Schmelzklebstoffes (z. B. Synthesekautschuk/Harzsystem), welcher zunächst in geschmolzenem Zustand auf einen Träger des Laminates aufgetragen wird. Anschließend wird der untere Träger des Laminates in einem Kaschierwerk gegen die noch warme Schmelzklebstoffschicht gedrückt, um nach dem Erkalten einen festen Verbund zu erhalten. Schließlich kann ein fester Verbund der Schallisolationsschicht und der Vliesschicht auch durch ein flächiges Verkleben mittels eines doppelseitig klebenden Klebebandes bzw. durch Verwendung eines sogenannten Adhäsivtransferfilms erreicht werden.

Bei der Kleberbeschichtung kann es sich um einen (flammgeschützten) Kleber auf Acrylat- oder Kautschukbasis handeln. Beispielsweise kann dieser Kleber ein Flammschutzmittel aus Zinkborat sowie einen Flammhemmer auf Aluminiumhydroxidbasis beinhalten. Alternativ hierzu kann der bandförmige Laminatträger auch mit einem doppelseitigen Klebeband oder einem Klebefilm auf Acrylatbasis ausgerüstet werden. Dieses Klebeband bzw. der zugehörige Klebefilm wird auf die Vliesschicht aufgebracht, so daß einerseits die Haftung auf dem Vlies, andererseits die erforderliche Klebefläche gewährleistet ist bzw. zur Verfügung gestellt wird.

Nach einer besonderen Ausführungsform ist die Kleberbeschichtung als UV-vernetzbare Acrylat- oder Kautschukkleberbeschichtung ausgebildet. Selbstverständlich ist in diesem Fall auch der Rückgriff auf ein entsprechend gestaltetes Klebeband möglich. Jedenfalls gelingt es hierdurch, auf Lösungsmittel verzichten zu können, die üblicherweise beim Klebenauftrag (zumindest momentan) unverzichtbar sind. Denn eine derartige UV-vernetzbare Kleberbeschichtung läßt sich im allgemeinen vor dem Vernetzen einwandfrei auftragen, beispielsweise im Rakelverfahren oder Düsenauftragsverfahren, ohne daß ihre Viskosität durch den Zusatz von Lösungsmitteln verringert werden müßte. Die beim fertigen Klebeband darstellbaren Klebeeigenschaften werden im Anschluß an den Auftrag durch die Vernetzung mittels UV-Bestrahlung eingestellt. – Bei der Kleberbeschichtung kann es sich auch um eine unveränderte (d. h. nicht UV-vernetzbare) Acrylat- oder Kautschukkleberbeschichtung handeln.

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert. Die einzige Figur zeigt ein Klebeband im Längsschnitt.

In der Darstellung ist ein Klebeband zu erkennen, welches nach dem Ausführungsbeispiel als Wickelband zur Bündelung von Kabeln in Automobilen zum Einsatz kommt. Zu seinem grundsätzlichen Aufbau gehören ein bandförmiger Laminatträger 1 und eine ein- oder beidseitig aufgebrachte Kleberbeschichtung 2. In der gezeichneten Darstellung ist die Kleberbeschichtung 2 nur einseitig auf der Oberseite aufgebracht. Die Rückseite des Laminatträgers 1 kann grundsätzlich mit einem Lack beschichtet werden, was jedoch vorliegend nicht der Fall ist.

Der bandförmige Laminatträger 1 ist aus zumindest einer Schallisolationsschicht 3 aus beispielsweise Velours (z. B. Wirkvelours) und/ oder Schaumstoff und einer Vliesschicht 4 aufgebaut. Bei der Schallisolationsschicht 3 handelt es sich nach dem Ausführungsbeispiel um ein Wirkvelours z. B. auf Polyester- oder Polyamidbasis. Eine derartige Schallisolationsschicht 3 auf Veloursbasis bietet hervorragende Schallisolationseigenschaften.

Die Vliesschicht 4 kann nach einer ersten Ausgestaltung durch Luft- und/oder Wasserstrahlen vernadelt sein. Vorliegend handelt es sich um ein wasserstrahlvernadeltes Stapelvlies, welches aus mehreren, im Zuge der Verwirbelung

mit Wasser miteinander verbundenen, Vliesschichten besteht. Zur Verbesserung der Haftfähigkeit der Oberfläche dieser Vliesschicht 4 kann zusätzlich eine Lack- bzw. Ap-preturbeschichtung 5 aufgetragen sein, auf welche die Kleberbeschichtung 2 aufgebracht ist.

Anstelle des vorbeschriebenen und zeichnerisch dargestellten wasserstrahlvernadelten Stapelvliesträhers zur Darstellung der Vliesschicht 4 kann auch auf eine Spinnvliesschicht an dieser Stelle zurückgegriffen werden, die nach dem eingangs beschriebenen Herstellungsverfahren produziert worden ist. – In beiden Fällen erfolgt eine Vereinigung von einerseits Schallisolationsschicht 3, andererseits Spinnvliesschicht 4 im Zuge eines Heißkalandrier- bzw. Klebeprozesses. Bei einem beispielsweise durchgeführten Heißkalandrierprozeß wird auf die Vliesschicht 4 (oder die Schallisolationsschicht 3) Polyester-Pulver 6 aufgestreut, welches im Zuge des Heißkalandrierens schmilzt und für die gewünschte Verbindung an dieser Stelle von Vliesschicht 4 und Schallisolationsschicht 3 sorgt. Selbstverständlich lassen sich im Zuge dieses Prozesses auch Muster oder Strukturen in das Klebeband einprägen. Auch ist die Verwendung anderer Heißschmelzkleber (z. B. Synthesekautschuk/Harzsysteme) möglich. Denkbar ist es auch, anstelle des Polyester-Pulvers 6 an dieser Stelle doppelseitig klebendes Klebeband oder einen Transferklebefilm einzusetzen.

Im Anschluß hieran wird die Kleberbeschichtung 2 auf den solchermaßen hergestellten bandförmigen Laminatträger aufgebracht. Hierbei kann es sich um eine übliche Kleberbeschichtung 2 auf Acrylat- oder Kautschukbasis handeln. Denkbar ist es auch, die Kleberbeschichtung 2 als doppelseitiges Klebeband auszuführen. Auch in diesem Fall kann auf Acrylat oder Kautschuk als Basis zurückgegriffen werden. Eine besonders umweltschonende Herstellung gelingt für den Fall, daß bei der Herstellung der Kleberbeschichtung 2 eine UV-vernetzbare Acrylat- oder Kautschukkleberbeschichtung eingesetzt wird.

Insgesamt zeichnet das solchermaßen hergestellte Klebeband durch ein relativ geringes Flächengewicht aus, von dem 50 bis 100 g/m<sup>2</sup> auf die Vliesschicht 4 und 100 bis 250 g/m<sup>2</sup> auf die Schallisolationsschicht 3 entfallen. Eine flammfeste Ausrüstung der Vliesschicht 4 wie der Schallisolationsschicht 3 gelingt unter anderem für den Fall, daß ein Flammenschutzmittel, beispielsweise Ammoniumpolyphosphat, bei der Herstellung zugesetzt wird. Auch die Beigabe von UV-Stabilisatoren ist denkbar. Nach einem Vorschlag der Erfindung mit besonderer Bedeutung kann die Vliesschicht 4 und auch die Schallisolationsschicht 3 aus flammfesten Polyesterfasern bzw. anderen Synthesefasern aufgebaut sein. Deren besondere Eigenschaften und Wirkungen sind eingangs bereits beschrieben worden.

#### Patentansprüche

1. Klebeband, insbesondere Wickelband zur Bündelung von Kabeln in Automobilen, mit einem bandförmigen Laminatträger (1), und mit einer ein- oder beidseitig aufgetragenen Kleberbeschichtung (2), wobei der bandförmige Laminatträger (1) zumindest eine Schallisolationsschicht (3) und eine Vliesschicht (4) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Vliesschicht (4) durch Luft- und/oder Wasserstrahlen vernadelt ist.
2. Klebeband nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vliesschicht (4) als Polyester-Spinnvliesschicht ausgebildet ist.
3. Klebeband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Vliesschicht (4) und/oder die Schallisolationsschicht (3) aus flammfesten Synthesefasern, z. B. Polyesterfasern, aufgebaut sind.

fasern, z. B. Polyesterfasern, aufgebaut sind.

4. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schallisolationsschicht (3) als velourierter Vliesträger auf z. B. Polyamidbasis ausgeführt ist.

5. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Schallisolationsschicht (3) und die Vliesschicht (4) flächig mittels eines Schmelzklebers, mittels Polyester-Pulver (6) oder mittels eines doppelseitig klebenden Klebebandes bzw. Transferklebefilms adhäsiv miteinander verbunden sind.

6. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Vliesschicht (4) ein Flächengewicht von 50 bis 150 g/m<sup>2</sup> aufweist.

7. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Schallisolationsschicht (3) ein Flächengewicht von 100 bis 250 g/m<sup>2</sup> besitzt.

8. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kleberbeschichtung (2) als Acrylat- oder Kautschukkleberbeschichtung ausgebildet ist.

9. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Kleberbeschichtung (2) als doppelseitiges Klebeband auf Acrylatbasis ausgeführt ist.

10. Klebeband nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kleberbeschichtung (2) als UV-vernetzbare Acrylat- oder Kautschukkleberbeschichtung ausgebildet ist.

---

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -

